

**TEXTILE
SOLUTIONS.**

**Bezema
Colour
Solutions.**

CHT
SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

COLOUR NEWS

BEZAKTIV Yellow HP-F

BEZAKTIV Yellow HP-F

Dyes/Farbstoffe/Colorants

HP HIGH PERFORMANCE


Ranges of top products and specialities offering state of the art technology and meeting the highest demands.

Sortimente mit Top-Produkten und Spezialitäten neuester Technologie für höchste Ansprüche.

Gammes avec des produits exclusifs et des spécialités à la pointe de la technologie, répondant aux exigences les plus élevées.



1,90 %



0,30 %

- ▶ non-photochromic golden yellow
- ▶ very good stability in cold pad batch processes
- ▶ applicable in all processes
- ▶ excellent light fastness
- ▶ very good wet fastnesses

- ▶ photochromie-freies Goldgelb
- ▶ sehr gute Stabilität im KKV Verfahren
- ▶ einsetzbar in allen Verfahren
- ▶ ausgezeichnete Lichtechtheit
- ▶ sehr gute Nassechtheiten

- ▶ jaune d'or sans photochromie
- ▶ bonne stabilité dans le procédé pad batch
- ▶ peut être utilisé dans toutes les procédures
- ▶ solidité à la lumière excellente
- ▶ très bonne solidités au mouillé

Solution stability in g/l Lösungsbeständigkeit in g/l Stabilité de la solution en g/l	25 °C	neutral neutral neutre	100
		CPB KKV	100
Fastness to light Lichtechtheit Solidité au lumière		1/1 1/25	6-7 6
Washing fastness Waschechtheit Solidité au lavage	60 °C	CC CO CV	4-5 4-5 4-5
	95 °C	CC CO CV	4-5 4 4-5
Colour fastness to water Wasser streng Eau		CC CO PA	4-5 5 5
Perspiration fastness Schweissechtheit Solidité à la sueur	acid sauer acide	CC CO PA	4-5 5 5
	alkaline alkalisch alcaline	CC CO PA	4-5 5 5
Chlorine washing Chlorwäsche Lavage à l'eau chlorée		CC	2-3
Chlorine bath water 20 ppm Chlorbadewasser 20 ppm Eau de bain chlorée 20 ppm		CC	4
Dischargeability Ätzbarkeit Rongeabilité		1/1 1/25	- +
Dyeing methods Färbeverfahren Procédé de teinture	Continuous Kontinue Continue	Pad-Batch Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Steam	+ + +
	Exhaust Auszieh Epusement	50 °C 60 °C 80 °C	- + -



02 / 2020

CHT

SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

www.cht.com