

## Color of the year 2024 – PANTONE 13-1023 Peach Fuzz

<b>BEZAKTIV ONE</b>		Konzentration
Zellulose		%
BEZAKTIV Gelb ONE		0.0318
BEZAKTIV Brilliant Orange ONE		0.0522

<b>BEZAKTIV S-W</b>		Konzentration
Zellulose		%
BEZAKTIV Gelb S-W		0.0493
BEZAKTIV Scharlach S-W		0.0240

<b>BEZAKTIV S-MATRIX 150 01</b>		Konzentration
Zellulose		g/l
BEZAKTIV Gelb S-MATRIX 150 01		0.0613
BEZAKTIV Rot S-MATRIX 150 01		0.0117

<b>BEMACRON HP-LTD</b>		Konzentration
PES		%
BEMACRON Orange HP-LTD 01		0.0531
BEMACRON Rot HP-LTD 01		0.0089

<b>TUBANTIN</b>		Konzentration
Zellulose		%
TUBANTIN Gelb 2G		0.0186
TUBANTIN Gelb GR		0.0140
TUBANTIN Rot F3B conc.		0.0151

<b>BEZAKTIV SELECTION (C2C by CHT)</b>		Konzentration
Zellulose		%
BEZAKTIV Gelb S-8GN		0.1181
BEZAKTIV Brilliant Rot HP-G		0.0266
BEZAKTIV Rot HP-BL		0.0075

<b>BEMACRON HP</b>		Konzentration
PES		%
BEMACRON Gelb HP-2R		0.0238
BEMACRON Orange HP-3B		0.0049
BEMACRON Karmin HP-2G		0.0071

<b>BEMACID E</b>		Konzentration
PA		%
BEMACID Gelb E-5R		0.0261
BEMACID Rot E-TL		0.0039
BEMACID Blau E-TL		0.0002

\*Alle Rezepturen wurden farbmetrisch anhand der PANTONE 13-1023 TCX Nummer formuliert. Je nach Material und Färbeverfahren sollen Anpassungen vorgenommen werden. Vorversuche werden empfohlen.